

S.31

Webschule In Kleinformat weben, Helena Jönsson

Die Wagnis Wasser zu weben

Helena Jönsson webt mit einer gewellten Webnadel von Ashford. Das Leinwandgewebe sieht dadurch spannend aus. Abhängig davon, ob die Nadel seitlich bewegt wird oder nicht, entstehen verschiedene Muster. Hier wird für den Schuss ein meliertes Garn mit der Wellenform kombiniert, dadurch entsteht ein Gefühl vom Wasser.

Bindung/Technik	Leinwand
Kette:	Holst Garn Noble 95% ull (Wolle), 5% cashmere ca. 6660 M/kg. Einfarbiges Garn
Schuss:	Linie 97 Starwool Lace Color 100 % merinoull ca. 7600 m/kg. Buntes Garn.
Blatt:	60/10 1Fd. je Loch und Schlitz = 6 Fd./cm
Schussdichte	4 Sch./cm
Breite im Kamm:	30 cm
Anzahl Fäden:	180 Fd.
Kettlänge:	
Garnberechnung Kett/m	ca. 30 g
Garnberechnung Schuss/m	ca. 20 g

Weben

Das Gewebe ist in einem Gatterwebrahmen gewebt. Die gewellte Webnadel kann auch in einem Webstuhl benutzt werden.

Wechsle Schaft nach einem Schuss. Den Schuss mit der gewellten Webnadel herunterpressen. Ein neuer Schuss und dann Schaft wechseln.

Jetzt verschiebst du die Webnadel etwas nach links und presst den Schuss nach unten. Es entstehen Diagonale aus dichten Schussfäden mit lichten Partien dazwischen. 7 cm lange Fransen zwirnen mit je 3 Fäden. Schal einweichen. Flach liegend trocknen und Dampf bügeln.

Webschule : In Kleinformat weben, Suzanne Mellgren

Kleiderstoff in Pepita

Webe meterweise und nähe Kleidung. Suzanne Mellgren webte auf ihrem Gatterwebrahmen Stoffe für ein Kleid und für Kinderkleidung. Aus kleinen Teilen entstanden Pullover mit angenähten Ärmeln und Pulswärmern.

Bindung/Technik	Leinwand
Kette:	Tekapo 3 ply (2-fädiges Wollgarn), ca. 4500 m/kg sangria 916 und natural white 906 Ashford/Gudruns Ullbod
Schuss:	wie in der Kette
Blatt:	40/10, 1 Fd. je Loch und Schlitz = 4Fd./cm
Schussdichte	4 Sch./cm
Breite im Kamm:	70 cm
Anzahl Fäden:	280 Fd. (140 rot und 140 weiß)
Garnberechnung Kett/m	35 g je Farbe
Garnberechnung Schuss/m	35 g je Farbe

Weben/Nachbehandlung

Nach dem Abnehmen des Gewebes wird der Stoff über Nacht eingeweicht. Dampf bügeln.

Der Stoff für die Kinderhosen wurde in der Breite von ca. 50 cm gewebt.

varpordning = Schärzettel

upprepa = wiederhole

S. 38

Stefan Moberg webte 2 unterschiedlich schwierige Tücher.

links/ Begegnung und Trennung in Kettrichtung

rechts/ Gewebe in Doppelbreite im Gatterwebrahmen gewebt. Beschreibung auf der folgenden Seite.

S. 39

Webschule : In Kleinformat weben, Stefan Moberg

Begegnung und Trennung in Kettrichtung

Ein dunkler Faden von hinten trifft auf einen hellen Faden vom Blatt. Die Begegnung findet an unterschiedlichen Stellen statt.

Technik	Panama
Kette:	Tekapo 8 ply (2-fädiges Wollgarn), ca. 2000 m/kg natural medium 208, charcoal 210 Ashford/Gudruns Ullbod
Schuss:	wie in der Kette, natural dark 209, doppelt
Blatt:	20/10 2 Fd. je Schlitz und Loch = 4 Fd./cm
Schussdichte	2 Sch. doppelt /cm
Breite im Kamm:	30 cm
Anzahl Fäden:	120 Fd.
Kettlänge:	
Garnberechnung Kett/m	30 g je Farbe
Garnberechnung Schuss/m	60 g

Schären/Weben

1. Mit einem Faden aus je einer Richtung schären.
2. In Schlitz und Loch einziehen.
- 3.+ 4. Die Fäden begegnen sich in einer Schlinge. Lass die Fäden sich an verschiedenen Stellen begegnen.
5. Wenn alle Fäden geschärt und eingezogen sind, wird die Kette aufgezo-

Im warmen Wasser einweichen, flach liegend trocknen, Dampf bügeln.

S.40

Webschule : In Kleinformat weben, Stefan Moberg

Gewebe in Doppelbreite in einem Gatterwebrahmen

In einem Gatterwebrahmen mit zwei Gattern kannst du ein Gewebe in Doppelbreite weben.

Technik	Doppelbreite
Kette:	Tekapo 3 ply (2-fädiges Wollgarn), ca. 4500 m/kg natural medium 908, natural dark 909 Ashford/Gudruns Ullbod
Schuss:	wie in der Kette, biscotti 902
Gatter:	40/10, 2 Fd. je Loch und Schlitz = 8 Fd. /cm 4 Fd. je Lage
Schussdichte	4 Sch./cm, in jeder Lage
Breite im Kamm:	37,5 cm
Anzahl Fäden:	300 Fd. (150 Fd je Farbe)
Garnberechnung Kett/m	35 g je Farbe
Garnberechnung Schuss/m	70 g

Zu den Fotos rechts/

Aufzug und Einzug in einem Gatterwebrahmen

1. Das Schären erfolgt direkt im Gatterwebrahmen. Hier wird mit je 4 Fäden geschärt = 4 Fd./Schlitz.
2. Wenn alle Fäden geschärt sind, wird die Kette aufgezogen.
3. Die Kettfäden aufschneiden.
4. Die Fäden in Loch und Schlitz nach Anleitung einziehen.

Gewebe in Doppelbreite

1. Einzug in das hintere Blatt, einen dunklen Faden heben und rechts vom Schlitz ins Loch einziehen.
2. Alle Fäden hoch heben und über das Blatt legen. Das zweite Blatt davor in den Webrahmen einsetzen.
3. Die Gruppe mit drei Fäden aus Schlitz und mit einem Faden aus Loch rechts rausholen, zwei dunkle und zwei helle.
4. Die ganze Gruppe, vier Fäden, in den Schlitz ins vordere Blatt einziehen, das sich direkt vor dem hinteren Blatt befindet.
5. Von links, hebe einen der hellen Fäden von der ersten Gruppe mit vier Fäden hoch und achte darauf, dass sich die Fäden nicht zwischen den Blättern kreuzen.
6. Den hellen Faden durchs Loch links vom Schlitz ins vordere Blatt ziehen. Anbinden.
7. Mit beiden Blättern unten; die hellen Fäden hinter den Blättern mit einem Geleseleiste auflesen.
8. Beide Blätter oben; die Geleseleiste gegen die Blätter geschoben, eine zweite Geleseleiste unten einsetzen, hinter die Blätter.
9. Das Gewebe hat vier Fächer. Das erste ist mit dem vorderen Blatt oben, von rechts nach links einschließen.
10. Der zweite Schuss erfolgt mit dem hinteren Blatt unten, von links nach rechts schießen.
11. Der dritte Schuss erfolgt, wenn die untere Geleseleiste gegen die Blätter gedrückt und auf Hochkant gestellt ist. Von rechts nach links schießen.
12. Der letzte Schuss in der Reihe erfolgt, wenn die obere Geleseleiste gegen die Blätter gedrückt und auf Hochkant gestellt ist. Von links nach rechts schießen.

S. 42

Webschule : In Kleinformat weben, Hitomi Watnabe

Leinwand und Flottierungen im Gatterwebrahmen

Der Schal wird gewebt, indem du Gruppen von Fäden aufliest.

Technik	Leinwand mit Flottierungen
Kette:	2-fädiges dünnes Garn, 50% Alpaka/50% Wolle 2 Fäden zusammen
Schuss:	wie in der Kette
Blatt:	40/10, 1Fd. je Loch und Schlitz = 4 Fd. /cm
Schussdichte	4 Sch. in Loch und Schlitz/cm
Breite im Kamm:	19,5 cm
Anzahl Fäden:	78 Fd.
Garnberechnung Kett/m	15 g je Farbe, abhängig von Qualität des Garnes
Garnberechnung Schuss/m	15 g je Farbe, abhängig von Qualität des Garnes

zu der Skizze/

Einzug, Trittfolge und Aufbindung für einen Webstuhl. Die äußersten Fäden sind 14. 4 Fäden an jeder Seite wird in Leinwand gewebt.

mörka trådar = dunkle Fäden ljusa trådar = helle Fäden

S.43

varpordning = Schärzettel vitt = weiß mörkt = dunkel tr. (trådar) = Fd. (Fäden

zu den Fotos

links oben/

Schären und Aufziehen s. S. 40.

Das Muster entsprechend den Bildern auflesen.

links Mitte/

Im Gatter entsteht ein Leinwandfach, entweder indem es in die untere oder obere Lage gesetzt wird.

rechts Mitte/

Die Kettfäden mit einer Geleseeleiste auflesen, 5 Fäden rüber und 5 Fd. runter, 10 Fd. in Leinwand, wiederhole.

links unten/

Die Geleseeleiste auf Hochkant stellen und einschließen.

rechts/unten

Mit dem Blatt gegen drücken. In der entgegengesetzten Richtung zum Bild auflesen. 10 Sch. mit dunklem und 10 Schuss mit hellem Garn weben.

Farbefeekt in Leinwand

Mit Leinwand kommst du weit! Abwechseln grün und weiß. Beim Wechslen tauschen die Farben die Reihenfolge. So entstehen Farbefeekte. Webe auf einem Gatterwebrahmen oder im Webstuhl.

Technik	Leinwand, Farbefeekt
Kette:	Ekologiskt cottolin , 22/2, ca. 6400 m/kg grön (grün) und vit (weiß) Venne Colcoton
Schuss:	wie in der Kette
Blatt:	50/10, 2 Fd. je Schlitz und Loch = 10 Fd./cm
Schussdichte	4 Sch.doppelt /cm = 8 Sch./cm
Breite im Kamm:	44,8 cm
Anzahl Fäden:	448 Fd. (224 Fd. je Farbe)
Garnberechnung Kett/m	35 g je Farbe
Garnberechnung Schuss/m	30 g je Farbe

Schären/Weben

varpordning = Schärzettel

inslagsordning = Schussreihenfolge

Mit doppeltem Garn schären, 2 grün, 2 weiß. Das Kissen wird mit doppeltem Garn gewebt, in Kette und Schuss. 2 Fäden werden in Loch und Schlitz wie folgt eingezogen: 2 grüne Fd. in 8 Löcher sowie 2 weiße Fd. i 8 Schlitze, anschließend wechseln zu weiße Fd. in 8 Löcher und grüne Fd. in 8 Schlitze.

Webe mit doppeltem Faden und in denselben Farben wie in der Kette. Zwei weiße doppelt oder 2 grüne doppelt nacheinander. Nach 12 Schüssen die Reihenfolge wechseln und so bis zum Schluss weiter weben. Das Garn um die äußersten Fäden drehen, so dass alle Fäden am Rand gebunden sind.

S. 45

Webschule : In Kleinformat weben, Marja van Halteren

Webe ein Handtuch in einem Tischwebstuhl

Marja van Halteren webt hier Handtücher. Statt Tritte zu wechseln, wechselt sie hier die Schäfte mit den Hebeln oben auf dem Webstuhl.

Technik	Gebrochener Körper, Fischgrätenmuster
Kette:	Ökologisches Cottolin 22/2, ungebleicht ca. 6400 m/kg Venne Colcoton
Schuss:	Cottolin oder ökologisches Leinengarn (Bio-Leinengarn), 16/2, ca. 5500 m/kg Venne Colcoton
Blatt:	40/10, 1 Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 8 Fd./cm
Schussdichte	ca. 8 Sch./cm
Breite im Kamm:	45 cm
Fertige Breite:	ca. 44 cm
Anzahl Fäden:	388 Fd.
Kettlänge:	
Garnberechnung Kett/m	ca. 60 g
Garnberechnung Schuss/m	ca. 60 Cottolin oder 65 g Leinengarn

Weben

Die Kette ist hier auf 8 Schäfte eingezogen. Man kann aber auch mit 4 Schäften weben. Wir zeigen hier, wie du die Schäfte hebst mit 4 bzw. 8 Schäften. Wähle für den Schuss zwischen Leinengarn und Cottolin und probiere verschiedene Farben aus.

Ein Handtuch als Willkommensgruß an alle

Mit Streifen in allen Farben des Regenbogens.

Bindung/Technik	Köper, gleichseitig 4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	Bomullsgarn (Baumwollgarn) 16/2, ca. 13 000 m/kg oblekt (ungebleicht) , blekt (gebleicht), röd (rot) 1642, orange 1636, gul (gelb) 1635 grön (grün) 1673, blå (blau) 1683, lila 1696 Garnhuset i Kinna
Schuss:	Lingarn (Leinen) 16/1, ca. 10 000 m/kg halvblekt (halb gebleicht), röd 42, orange 36, gul 35, grön 73, blå 83, lila 96 Garnhuset i Kinna
Blatt:	90/10, 1 Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 18 Fd./cm
Schussdichte	ca. 14 Sch./cm
Breite im Kamm:	52,9 cm
Fertige Breite:	50 cm
Weblänge:	74 cm einschl. Saum
Fertige Länge:	ca. 70 cm, läuft ca. 5 % ein
Anzahl Fäden:	952 Fd.
Garnberechnung Kett/m	oblekt 30 g, blekt 30 g, 3 g je Farbe in den Streifen
Garnberechnung Schuss/m	70 g + Farben für die Streifen

Schären/Weben

Wie folgt schären: die Streifen einer Seite, die mittlere Partie, die Streifen der anderen Seite, s. Schärzettel unten.

Webe 7 cm mit halb gebleichtem Leinengarn.

Webe 10 Sch. je Farbe mit Leinengarn 16/1 entsprechend der Reihenfolge in der Kette.

Webe 10 Sch. mit halb gebleichtem Leinengarn zwischen den einzelnen Streifen.

Webe 47 cm mit halb gebleichtem Leinengarn und Streifen wie am Anfang.

Der Aufhänger wird mit Baumwollgarn 16/2 gewebt.

3 Fd. gebleicht an den Kanten.

2 Fd. je Farbe + 2 Fd. gebleicht zwischen jeder Farbe = 28 Fd.

varpordning = Schärzettel sidornas randning = die Streifen der Seiten
tr (trådar) = Fd. (Fäden)

Multigewebe in vielen Farben

Bindung/Technik	Köper, ungleichseitig mit Schusseffekt Köper, diagonal und Spitzköper 4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	Bomullsgarn (Baumwolllgarn) 16/2, ca. 12 960 m/kg blå (blau) 557 Borgs Vävgarner
Schuss:	Redgarn 20/2, Mora, ca. 9500 m/kg Lingarn (Leinen) 16/1, ca. 11 200 m/kg Borgs Vävgarner 2 Fd. Redgarn + 1 Fd. Leinengarn zusammen gespult
Blatt:	60/10, 1Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 12 Fd./cm
Schussdichte	10-12 Sch./cm
Breite im Kamm:	40 cm
Fertige Breite:	ca. 39 cm
Anzahl Fäden:	480 Fd.
Garnberechnung Kett/m	ca. 40 g
Garnberechnung Schuss/m	Redgarn 20/ ca. 90 g, Leinengarn 16/1 ca. 40 g

Farbmischungen

Redgarn 2 Fd.	Leinengarn 16/1 1 Fd
blå (blau) 2016	blå 1258
rost 2084	vinröd 477
rosa 2015	rosa 510
gulbrun (gelbbraun) 2027	gulbrun 454
ljusgrön (hellgrün) 2074	blå 1258
grön (grün) 2067 + 2025	grön 1460
vinröd (weinrot) 2054	vinröd 477

Weben

Webe das ganze Kissen von einer Kurzseite zur anderen Kurzseite.

Miss immer in gespannter Kette nach, damit gleichmäßige Streifen entstehen.

Falls du dir eine eigene Streifung ausdenkst, vergiss nicht, dass der Stoff etwa 5% einläuft. Falls du den Stoff als Möbelstoff benutzen möchtest, etwas fester anschlagen, für Kissen und Sitzkissen kannst du etwas leichter anschlagen.

Mit einem sehr nassen Tuch und mit viel Dampf aus dem Bügeleisen pressen. Das Kissen sollte ca. 2 cm kleiner im Umfang sein als das Innenkissen, damit es gut ausgefüllt wird.

Stoff in der Mitte falten, kurze Seiten gegen einander legen, die Streifen passend zueinander, an den Längsseiten zusammen nähen. Einen Reißverschluss an der Kurzseite annähen. Zum Abschluss einen Wollbommel herstellen.

Wollbommel: Garn um zwei Pappscheiben umwickeln, (Umfang 9 cm, mit einem 2 cm großen Loch in der Mitte). Den Bommel kräftig zurückschneiden und dampfen.

Streifen

Kissen 1

18 cm weinrot

4 Schuss gelbbraun

18 cm rosa

8 Schuss weinrot

2 cm hellgrün

wiederhole bis ca. 40 cm

2 Schuss nur mit 1 Fd. Leinengarn 16/1 weinrot

2 cm hellgrün = die ganze Mitte, umdrehen und spiegelverkehrt weben

Kissen 2

8 Schuss rosa

wiederhole bis ca. 21 cm

4 Schuss mit nur einem Fd. Leinengarn 16/1 weinrot

8 Schuss rosa

7 cm weinrot

4 Schuss blau

7 cm weinrot

1,5 cm blau

1,5 cm gelbbraun

x2

1,5 cm blau

7 cm grün

4 Schuss rosa

7 cm grün

4 Schuss rosa = Mitte, umdrehen und spiegelverkehrt weben

Kissen 3

2 cm blau

2 Schuss gelbbraun

wiederhole bis 30 cm

2 cm blau

2 Schuss weinrot

3,5 cm rost

2 Schuss weinrot

21 cm rosa

= Mitte

2 cm rosa

2 Schuss mit Redgarn in verschiedenen Farben

wiederhole bis ca. 19 cm

2 cm rosa

2 Schuss weinrot

3,5 cm rost

2 Schuss weinrot

32 cm blau

S. 49

Der durchgehende Einzug auf vier Schäfte und ungleichmäßiger Körper ermöglicht viele Variationen. Rechts- und links ausgerichteter Körper, Kreuzkörper oder Spitzkörper. Spielerisch entstehen Streifen in verschiedenen Breiten und kontrastreichen Farben. Nutze die abwechslungsreichen Oberflächen von Leinen und Wolle. Das Multigewebe eignet sich für die meisten Garne. Auf derselben Kette kannst du mit Baumwolle, Wolle oder Leinen weben. Hier wurde eine festere Qualität gewählt, geeignet für Möbelstoffe, aber u. a. auch für Kissen und Sitzkissen.

Flickenteppich in Dräll aus Västerbotten

Bindung/Technik	Vereinfachter Dräll 4 Schäfte und 6 Tritte
Kette:	Bomullsmattvarp (Baumwollkettgarn) 12/6, ca. 2950 m/kg grå (grau) 31 Bockens garner, Holma-Helsingland
Schuss:	Bomullsmattvarp wie in der Kette Flicken, 2 cm breit
Blatt:	30/10 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet = 3 Fd. /cm
Schussdichte	24-25 Leinwandschuss/10 cm (abhängig von den Flickern)
Leiste:	an jeder Seite 2 Fd. in Litze und Riet
Breite im Kamm:	86,7 cm
Fertige Breite:	ca. 82 cm
Anzahl Fäden:	264 Fd.
Ketlänge:	
Garnberechnung Kett/m	90 g
Garnberechnung Schuss/m	1-1,5 kg/Flicken/meter

Weben/Montage

Webe 5 cm mit „Resteflicken“ für die Befestigung des Breithalters.

Webe 1 cm mit Baumwollkettgarn, große Bögen legen, so dass der Schuss die Kette deckt.

Saum: Webe 4 cm mit etwas dünneren Flickern.

Webe entsprechend der Schussreihenfolge und Trittfootfolge bis zur gewünschten Länge und beende mit Saum und Verwebung.

Schussreihenfolge: Der Teppich hat am Anfang und am Ende breite Felder, die mit blau und lila als Musterschuss auf Tritt 5 enden.

Webe Muster entsprechend der Trittfootfolge unten.

Entferne die „Resteflicken“. Kettfäden zu zweit mit einem Kreuzknoten verknoten.

Die Verwebung und den Saum doppelt falten. Mit der Hand säumen; mit Stichen durch die Kettfäden des Saums und des Teppichs.

Zur Skizze/

Jedes gefüllte Karo in der Trittfootfolge entspricht einem Musterschuss und einem Leinwandschuss.

Västerbottensdräll

1909 gründete die Verwaltungsregion Västerbotten den Verein, um die alte Bauernkultur zu bewahren. Traditionelle Gewebe, wie viele Decken, Vorhänge, Bettdecken und Tischdecken in Västerbottendräll wurden gesammelt. Während der Vävässan in Umeå 2014 stellten 18 Weber aus Västerbotten ihre Werke vor, u.a. ein Teppich in Västerbottendräll von Wasti Nyström gewebt. Dieser Teppich inspirierte mich zum Weben dieses Teppichs. Heute haben die Västerbottenvävorna das Muster als Logo.

Angelika Borg

Der Mondlauf

Bindung/Technik	Gänseauge mit Muster im englischem Leinwand 8 Schäfte und 8 Tritte Kontermarsch
Kette:	Sandnes Alpakka Silke Nm 12/3, ca 4000 m/kg mörkgrön (dunkelgrün) 6765, mellangrön (mittelgrün) 7572 ljusgrön (hellgrün) 7741 Sandnes garn
Schuss:	wie in der Kette, svart (schwarz) 1099
Blatt:	30/10 , 1 Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 6 /cm
Schussdichte	ca. 6 Sch./cm
Breite im Kamm:	39,2 cm
Fertige Breite:	ca. 37 cm
Anzahl Fäden:	235 Fd.
Garnberechnung Kett/m	15 g dunkel-, 20 g mittel-, 25 g hellgrün
Garnberechnung Schuss/m	60 g

Schären/Weben/Montage

Mit zwei Fäden schären.

Webe 60 cm in Gänseauge.

Webe entsprechend der Schussreihenfolge unten und schließe mit 60 cm in Gänseauge ab.

Die Fransen werden mit 4 Fäden gezwirnt und mit Halbschlag beendet.

Varpordning = Schärzettel tr. (trådar) = Fd. (Fäden)

Var tredje tråd är solvad på ett grundskaf = jeder dritte Faden ist auf einen Grundschaf eingezogen.

Jetzt können alle das weltbeste Handtuch weben

Bindung/Technik	Leinwand mit Musterflottierungen 4 Schäfte und 3 Tritte
Kette:	Oblekt bomullsgarn (Baumwollgarn ungebleicht) 16/2, ca. 13 600 m/kg
Schuss:	Bockens garner , Holma-Helsingland Baumwollgarn 16/2, doppelt gespult ungebleicht wie in der Kette, wie auch bunt ca. 12 960 m/kg
Blatt:	Bockens garner, Holma-Helsingland 40/10, 2 Fd. je Litze und 4 Fd. je Riet = 16 Fd. /cm
Schussdichte	10 Sch. doppelt /cm
Breite im Kamm:	45,25 cm
Fertige Breite:	ca. 38 cm, läuft ca. 15 % ein
Anzahl Fäden:	724 Fd.
Garnberechnung Kett/m	ca. 55 g
Garnberechnung Schuss/m	ca. 70 g, verteilt auf ungebleichtes und buntes Baumwollgarn

Weben/Montage

Webe durchgehend auf Tritt 1,2,3 mit doppelt gespultem Garn.

Webe Streifen, indem du zwischen ungebleichtem und buntem Garn wechselst.

Nähe in Zick-Zack einige cm. vom Rand entfernt. Die Schussfäden auftrennen, so dass sich kleine Fransen bilden.

solv = Litze

dubbelt inslag = doppelter Schuss

upprepa = wiederhole