

S. 35

**Wollstoffe nacharbeiten**

Gunnel Andersson hat mehrere Wollstoffe derselben Qualität in verschiedenen Bindungen und Aufarbeitungsarten gewebt; eine Decke, eine Jacke, einen Pullover und ein Halstuch.

Die Beschreibungen sind auf den folgenden Seiten.

S. 36

Patrone/Entwurf/Weben

Gunnel Andersson

**Gefilzter Wollstoff für Decken und Kleidung**

Dieselbe Webqualität wurde für Decke, Pullover, Jacke und Halstuch benutzt. Der Stoff erhält die unterschiedlichen Qualitäten durch die anschließende Nachbehandlung, abhängig davon wie gewaschen und gefilzt wird.

Bindung/Technik	6 Schäfte Satin, Schusseffekt 6 Schäfte und 8 Tritte Kontermarsch empfohlen
Kette:	Wollgarn 6/1      6000 m/kg
Schuss:	Wollgarn 6/1      6000 m/kg Garnlieferanten s. Tabelle rechts
Blatt:	45/10, 1 Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 9 Fd./cm
Leiste:	an jeder Seite zweimal 3 Fd./Riet
Breite im Kamm:	Decke: 90 cm Pullover und Jacke : 83 cm Halstuch 30 cm
Fertige Breite:	Decke : 74 cm Pullover in Satin : 77 cm Jacke : 66 cm Halstuch : 27,5 cm
Schussdichte:	ca. 9 Sch./cm
Anzahl Fäden:	Decke : 816 Fd. Pullover und Jacke : 750 Fd. Halstuch : 276 Fd.
Garnberechnung Kette/m	Decke : ca. 140 g Pullover und Jacke : ca. 125 g Halstuch : ca. 50 g
Garnberechnung Schuss/m	Decke. ca. 140 g Pullover und Jacke : ca. 125 g Halstuch : ca. 50 g

## Weben/Nachbehandlung

Wollgarn 6/1 ist nicht für die Kette gesponnen und reißt leicht. Denke deshalb daran, die Kette nicht zu fest gespannt zu haben.

Benutze einen Breithalter, der oft versetzt wird. Die Leiste vor dem Schuss sehr vorsichtig mit dem Schiffchen öffnen.

Stoff im kalten Wasser ca. 2 Stunden einweichen und wie unten links beschrieben nachbehandeln.

*Waschmaschinen sind sehr unterschiedlich und das Ergebnis dementsprechend. Je wärmer und intensiver, desto stärkeres Filzen. Auch das Spülen beeinflusst das Ergebnis. So wie auch die Menge des Stoffes in der Waschmaschine das Filzen beeinflusst und auch wie stark der Stoff einläuft.*

Stoff, der im Wäschetrockner gefilzt ist, wird luftiger als wenn man in einer Waschmaschine filzt.. Im Wäschetrockner kann man auch besser den Vorgang kontrollieren, da man zwischendurch die Tür öffnen kann. Nach dem Waschen und Filzen wurden die Stoffe halb trocken Dampf gebügelt und nach dem vollständigen Trocknen noch einmal.

Die Kanten der Decken sind mit festen Maschen mit einem zweifädigem Wollgarn gehäkelt.

Die Kanten vom Halstuch sind mit Zick-Zack-Naht gesäumt und dann abgeschnitten.

varp = Kette

inslag = Schuss

filt = Decke

tröja = Pullover

halsduk = Halstuch

grön = grün

blå = blau

inslagseffekt = Schusseffekt

Für den Pullover am unteren Ende des Ärmels wie auch für die Kante am Halsausschnitt kann Schussrips verwendet werden.

*Das Ergebnis von Gunnel Andersson. Jeder Stoff wurde einzeln gewaschen/gefilzt.*

Nacharbeitung und wie stark der Stoff einlief

Decke

Waschmaschinenprogramm /Synthetik 40 Grad oder Wäschetrockner. Zur gewünschten fertigen Breite 22 % und zur fertigen Länge ca. 20 % dazugeben.

Pullover

Wollwaschgang 30 Grad. Zur gewünschten fertigen Breite 8 % und zur fertigen Länge ca. 6 % dazugeben.

Jacke

Waschmaschine/ Synthetik 50 Grad. Zur gewünschten fertigen Breite 25 % und zur fertigen Länge ca. 20 % dazugeben.

Halstuch

Wollwaschgang 40 Grad. Zur gewünschten fertigen Breite 10 % und zur fertigen Länge ca. 5 % dazugeben

**Loop- Schal in Stramin**

Die Schals werden in einer Länge gewebt und zu einem Schlauch zusammen genäht.

Bindung/Technik	Stramin 4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	Oblekt lingarn (Leinen ungebleicht), 16/2, ca. 4920 m/kg Bockens garner, Holma-Helsingland
Schuss:	Redgarn, weiß 20/2 ca. 9500 m/kg doppelter Schuss Kampes spinneriprodukter
Blatt:	60 /10, 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet = 6 Fd./cm
Leiste:	an jeder Seite zweimal 2 Fd. je Litze und Riet
Breite im Kamm:	30 cm
Fertige Breite:	ca. 25 cm
Schussdichte:	Saum : ca. 8 Sch. doppelt /cm Muster: ca. 6 Sch. doppelt /cm
Weblänge:	ca. 165 cm
Fertige Länge:	ca. 155 cm, gewalkt und zusammen genäht
Anzahl Fäden:	184 Fd.
Ketlänge:	
Garnberechnung Kette/m	ca. 40 g
Garnberechnung Schuss/Schal	ca. 65 g

**Weben/Nachbehandlung**

Webe 2,5 cm Saum am Anfang und 1,5 cm am Ende auf Tritt 2 und 3.

Wenn der Schal fertig gewebt und abgenommen ist, werden die beiden kurzen Seiten, rechts gegen rechts, mit der Maschine hinter dem Saum zusammen nähen. Dann wird der breitere Saum über den schmaleren gelegt und mit der Hand fest genäht.

Wollschal einweichen und mit der Hand walken, etwas grüne Seife im Wasser, damit der Schal weicher und lockerer wird. Einige Blumen an den Saum sticken.

varp = Kette    solv = Litze    fäll = Saum    tr (trådar) = Fd. (Fäden)  
oblekt lingarn = Leinen, ungebleicht

## Abschlüsse

Fransen, Säume, Band und Bommeln. Es gibt viele Möglichkeiten für den Abschluss einer Wolldecke.

Wir haben viele Beiträge von Leserinnen, einige sind Vorschläge dieser oder früheren Ausgaben von VÄV , wie auch aus dem Vävkalender und aus einigen unserer Webbüchern.

In mehreren Beschreibungen in dieser Ausgabe gibt es Vorschläge für Abschlüsse.

1. und 2.

**Gezwirnte Fransen 1.** In die Mitte von 4 Fäden einen Streichholz stecken und 20 Umdrehungen drehen.

**2.** Streichholz zwischen die davor liegenden Fransen stecken, so dass der Streichholz fest steckt. **3.** Vorgang mit der anderen Hälfte des Fransens wiederholen. Stecke den Streichholz in das „Loch“ vom anderen und entferne diesen Streichholz. **4.** Los lassen und lass die Fransen sich in die entgegen gesetzte Richtung zusammen ziehen. Drehe einige zusätzliche Umdrehungen. **5.** Mit doppeltem Wollfaden fest nähen.

Vorteil dieser Methode ist, dass ich meine Finger schone und die Fransen werden alle gleichmäßig gedreht. / *Eva Wridell*

### Gestrickte Rückseite

Am Ende einer Kette wurde eine Kinderdecke mit Schuss aus Merino und Seide gewebt. Ein etwas größeres gestricktes Stück bildetet Rückseite und Ränder. *Gro Langseth*

### Fransen und Zöpfe nach dem Abnehmen vom Webstuhl

Tuva Tovslid hat die Kinderdecke aus Baumwolle/Wolle/Seide auf S. 56 gewebt. Sie webt auch Tragetücher. Hier zeigt sie verschiedene Varianten von Abschlüssen. Oben, viele Farben in der Kette spiegeln sich in den Fransen wieder. Oben rechts abgebildet: geflochtene Fransen, gezwirnte Fransen, geknotete Fransen.

### Plaid , gefilzte Decken und bunte Mischung

**Plaid** ist die englische Bezeichnung und bedeutet „kariert“. Ein Plaid verbinden wir mit gezwirnten Fransen, aufgearbeitet zu einer flauschigen Decke. Eine Decke, die wir gerne auf das Sofa werfen, auf Englisch heißt Plaid *throw* (werfen).

**Filt**, das Wort sagt es schon aus, eine gefilzte/gewalkte Decke. Oft mit einer Kette aus Baumwolle gewebt und der Schuss aus Wolle, der die Kette verdeckt. Auch Wolle kommt in der Kette vor. Hand gewebt mit einer Filzbindung. Maschinengewebt gibt es die Decken reich gemustert in einer Jacquardmaschine gewebt. Oft mit einer Kante in Languette. Die Decken werden im Bett benutzt.

In verschieden Materialien können Decken und Plaids in vielen verschiedenen Variationen gewebt werden.

## **Die schönsten Handschuhe für den Vorfrühling**

Lillevi Hultmansge nähte Handschuhe in Weiß mit Stickerei, zersaustes Rya und Sterne in einer Technik, die einfach ist und auch Spaß macht .- stump work. Du nähst mit dichten Stichen über eine Form aus Metall oder fester Pappe, hin und zurück, rundherum, rundherum. Die Stiche bedecken die Fläche. Nähe mit dünnen Wollgarnen und etwas Seide. Benutze gerne verschiedene Farben in den verschiedenen Schichten. Die Stiche auf der Rückseite legen sich aufeinander und schließen den entstandenen Flausch zu. In der Mitte der Form aufschneiden und wie die Fotos unten zeigen, bilden sich die Formen.

Zu den Fotos:

Form aus Metall oder Pappe verwenden.

Nähe mit dünnen Garnen aus Wolle und Seide.

Die Stiche auf der Rückseite.

Den Flausch aufschneiden.

Man kann Stiche in anderen Farben dazu nähen.

s. 41

### **Fransen im Webstuhl zwirnen**

Webe mindestens 5 cm vom Plaid etwas dichter als angegeben. Berechne mindestens die doppelte Länge der Kette im Vergleich zu den fertigen Fransen. Webe ein Stück vom Plaid. Die Kettfäden werden wie auf dem Bild gezwirnt. Ziehe einen doppelten Wollfaden in die Mitte der Fransen ein, die diese schließen. Eventuelle Knoten in der Kette auflösen, bevor das Gewebe für die Nacharbeitung /zum Aufrauhem gegeben wird.

Zeichnungen aus Vävboken: Eriksson, Gustavsson, Lovallius

re Skizze/

Oben, „falsche Leiste“:

Jeder zweite Kettfaden an der Kante wird abgeschnitten, jeder zweite wird in das Gewebe hinein geführt.

Unten / genähter „sydd myrgång“, wird am Gewebe im Webstuhl genäht.

Aus dem Buch „Tuskraft“

Skizzen unten/

Dünne Decke in Baumwolle/Wolle, VÄV 1/04, mit Languette genäht.

Zusätzliche Kettfäden in anderen Farben hinein knoten. Fransen zwirnen nach dem Abnehmen aus dem Webstuhl.

Decke in Wolle/Seide VÄV 1/14, Band annähen

Decke in Wolle/Seide VÄV 1/14

Woldecke in Droppdräll VÄV 1/16

Gewalkter Wollschal mit kurzen Fransen. Andreas Möller, das Buch Tuskraft.

Woldecke in Dräll VÄVkalender 2020, mit einem Stoff an dern Kanten

S.42

Patrone/Entwurf/Weben

Bettina Posselt

## Auf dem Eis

Bettina Posselts wärmendes Plaid in Winterfarben.

Bindung/Technik	Köper, längs gestreift 4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	Kampes två-trådiga Plädgarn (zweifädig), ca. 3000 m/kg turkos (türkis) 244, vit natur (weiß natur) orange 267, rosa 249 Kampes Spinneriprodukter
Schuss:	wie oben + turkos 245, ljusgrå (hellgrau)
Blatt:	30/10, 1 Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 6 Fd./cm
Leiste:	an jeder Seite zweimal 3 Fd. je Riet
Breite im Kamm:	128,6 cm
Fertige Breite:	ca. 120 cm
Schussdichte:	3 doppelt Sch./cm = 6 Sch./cm
Weblänge:	200 cm
Fertige Länge:	ca. 200 cm
Anzahl Fäden:	776 Fd.
Garnberechnung Kette/m	türkis 80 g, weiß 120 g, orange 50 g, rosa 25 g
Garnberechnung Schuss/für 2 m Plaid	hellgrau 110 g, + Reste in dunkel türkis oder in anderen blauen Farben

### Einzug/ Weben

Du kannst auch gerne Restgarne derselben Qualität in verschiedenen Tönen in Grau, Orange, Türkis oder Hellblau verwenden.

Webe 10 cm für den Befestigungssaum etwas dichter.

20 cm frei lassen für die Fransen.

Webe ca. 10 cm.

Fransen zwirnen, s. S. 41, mit 4 Fäden in jeder Hand.

Lies über die Nachbereitung bei Vävhallen S. 32-33.

varpordning = Schärzettel

tr.( trådar) = Fd. (Fäden)

inslagsordning = Schussreihenfolge

Auf Tritt 1 und 3 von links, auf Tritt 2 und 4 von rechts weben.

S44

Patrone/Entwurf/Weben

Bettina Posselt

## Schal mit Bällen

Ein dünner Schal in Kammgarn mit weichen, roten Bällen aus demselben Garn.

Bindung/Technik	Sälldräll	4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	Mora redgarn 20/2	ca. 9500 m/kg ljusgrön (hellgrün) 2033, orange 2048, röd (rot) 2039 Borgs vävgarner
Schuss:	wie oben	
Blatt:	45/10, 1 Fd. je Litze und 2 Fd. je Riet = 9 Fd./cm	
Breite im Kamm:	70,2 cm	
Fertige Breite:	ca. 63 cm	
Schussdichte:	8-9 Sch./cm	
Weblänge:	220 cm	
Fertige Länge:	ca. 200 cm	
Anzahl Fäden:	632 Fd.	
Garnberechnung Kette/m	grün 50 g, rot 10 g, orange 10 g	
Garnberechnung Schuss/Schal	grün ca. 110 g, rot 20 g, orange 10 g	

### Weben/Montage

Bettina Posselt hat ihr Garn mit Syrafarben/Stofffarben gefärbt, wir schlagen hier alternative Farben vor. Beim Weben beim geschlossenen Fach nur leicht anschlagen. Nach dem Abnehmen werden alle grünen Kettfäden an beiden Seiten wie eine „falsche Leiste“ angenäht (s. S. 41). Partien mit 16 roten Kettfäden werden geknotet, Schal bei 30 Grad ohne Waschmittel waschen.

Bälle: Für jeden Ball wird etwa 15 g Garn gebraucht. Zwei Pappscheiben mit einem Durchmesser von ca. 7,5 cm zuschneiden. In die Mitte der beiden Scheiben ein Loch ausschneiden. Scheiben aufeinander legen und durch das Loch in der Mitte und um die Scheibe herum mit vier Fäden nähen bis die Scheibe mit Garn gut gefüllt ist. Je mehr Garn du auf die Scheiben nähst, desto besser ist das Ergebnis. Das Garn zwischen den Scheiben aufschneiden und eventuelles loses Garn mit Tesafilm sichern, so dass die Fäden nicht aus den Pappscheiben gleiten.

Vorsichtig die Scheiben von der Mitte aus öffnen und mit Knöppelgarn um die Mitte des „Balls“ nähen. Fest anziehen und Faden befestigen. In die Pappscheiben hinein schneiden und sie aus dem Garn heraus ziehen. Der Ball wird bis auf ca. ein Drittel zurück geschnitten. Alle Bälle werden in einem Sieb mit Wasser gedampft.

Montage der Bälle: Die rot/orangen Gruppen werden leicht gezwirnt und in die Bälle mit einer Nadel hineingeführt und unsichtbar mit einem Knoten im Ball befestigt. Nimm einen zusätzlichen Faden, im Schal befestigen und Langettestiche nähen oder um alle Kettfäden, in denen die Bälle hängen, herumdrehen.

Dampf bügeln.

varpordning = Schärzettel  
insl. = Schuss

tr. (trådar) = Fd. (Fäden) inslagsordning = Schussreihenfolge



**Karierte Kinderdecke**

Webe kariert oder gestreift mit weichen Wollgarnen in einer Baumwollkette.

Bindung/Technik	Schussverstärkter Leinwand 4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	Bomullsgarn (Baumwollgarn) 16/2 ca. 12 960 m/kg mörkblå (dunkelblau) 603
Schuss:	Finullsgarn (feine Wolle) 6/2 , ca. 3000 m/kg Östergötlands Ullspinneri
Blatt:	60/10, 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet = 6 Fd./cm
Breite im Kamm:	88,2 cm
Fertige Breite:	ca. 78 cm
Schussdichte:	ca. 10 Sch./cm, 5 je Lage
Weblänge:	120 cm
Fertige Länge:	ca. 110 cm
Anzahl Fäden:	529 Fd.
Kettlänge:	
Garnberechnung Kette/m	ca. 45 g
Garnberechnung Schuss/Decke	weiß 200 g, rot 100 g, blau 100 g + etwas grün

**Weben/Nachbehandlung**

Webe einen Saum in ca. 2 cm mit Baumwollgarn, Tritt 1-4.

Webe mit zwei verschiedenen Wollgarnen. Eins in die eine Lage, und das zweite in die andere Lage. Du kannst mit zwei verschiedenen Farben und nur mit einer Farbe weben.

Die Decke wird im Wäschetrockner oder mit einer Bürste aufgeraut.

Um die Kante mit grüner Wolle (wie im Schuss )häkeln.

Eine feste Masche im Stoff, eine Luftmasche u.s.w.

Die quadratischen Karos haben 19 Sch. je Lage.

tr (tråd) = Fd. (Fäden)                      ruta = Karo

## Decke in Waffelgewebe mit schwedischer Wolle

Ein robustes dreifädiges Wollgarn aus Järbo, gesponnen bei Klippans Yllefabrik, aus schwedischer Wolle.

Bindung/Technik	Waffelgewebe	5 Schäfte und 6 Tritte
	Kontermarsch empfohlen	
Kette:	vitt 3 trådigt ullgarn (weißes dreifädiges Wollgarn)	
	Järbo svenks ull ca. 1800 m/kg	
	Järbo garn	
Schuss:	wie in der Kette	
Blatt:	25/10, 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet = 2,5 Fd./cm	
Leiste:	an jeder Seite ein Fangfaden ( nicht durch Litze, aber durchs Riet)	
Breite im Kamm:	110 cm	
Fertige Breite:	ca. 70 , nach der Nachbehandlung	
Schussdichte:	5 Sch./2 cm	
Weblänge:	180 cm	
Fertige Länge:	ca. 120 cm nach der Nachbehandlung	
Anzahl Fäden:	275 Fd.	
Garnberechnung Kette/m	ca. 160 g	
Garnberechnung Schuss/m	ca. 160 g	

### Weben/Nachbehandlung

Am Anfang und am Ende 5 Schuss etwas fester anschlagen.

Webe bis zur gewünschter Länge. Schuss im geschlossenen Fach zusammen schieben.

Fransen knoten (4 Fäden je Knoten).

Decke einweichen. Im Wäschetrockner walken,so dass sich die Flottierungen im Gewebe fest setzen und halten.

Lies über die Arbeit mit der schwedischen Wolle bei Klippans Yllefabrik auf S. 26-31.

tr. (trådar) = Fd. (Fäden)

### Dünne Woldecke mit Fächerblatt gewebt

Eine dünne Decke in Doppelbreite, mit einfädigem Wollgarn in der Kette und mit zwei verschiedenen Schussgarnen gewebt. Das feine Wollgarn ergibt eine weiche Decke, die leicht gewalkt wird. Das fester gesponnene Garn ergibt eine deutlichere Textur und bildete hier einen Scheinkörper.

Bindung/Technik	Doppelgewebe, doppelte Breite, Leinwand 4 Schäfte und 4 Tritte
Kette:	vitt och brunt finullsgarn (feine Wolle in weiß und braun) / 6/1, ca. 6000 m/kg Båvens Spinnhus +Nylonfäden beim Wendne in der linken Seite
Schuss:	1. Vitt finullsgarn 6/1 wie in der Kette 2. 6/1 in anderer Qualität
Blatt:	50/10, Sonnengeflechtsblatt 2 Fd. je Riet
Breite im Kamm:	78 cm
Fertige Breite:	1. ca. 135 cm 2. ca. 150 cm
Schussdichte:	ca. 10 Sch./cm, 5 Sch. je Lage
Anzahl Fäden:	780 Fd. + 2 Nylonfäden = 782 Fd.
Kettlänge:	
Garnberechnung Kette/m	ca. 140 g + 10 g braunes Garn
Garnberechnung Schuss/m	ca. 140 g

#### Weben/Nachbehandlung

Winnie Poulsen webte mit einem Fächerblatt.

Das Blatt wird in den Schlagbaum gehängt, wird mit verschiedenen Intervallen gehoben und gesenkt. Das Fächerblatt bewirkt ein welliges Muster im Gewebe.

Die Decke kann auch mit einem üblichen Blatt gewebt werden.

Die Nylonfäden werden zusammen mit den Wollfäden geschärt und werden mit einem Gewicht (ca. 1 kg) unten am Kettbaum gehängt.

Nach dem Abnehmen des Gewebes werden die Nylonfäden herausgezogen.

Am Anfang und am Ende einige cm. mit Baumwollgarn weben. Nach dem Walken werden diese heraus gezogen.

Fransen auf ½ cm kürzen.

Die Decke wird in der Waschmaschine gewalkt.

1. 20 Minuten bei 20 Grad für die Decke rechts in feiner Wolle
2. 30 Minuten bei 30 Grad für die Decke links.

Die Decken könne auch im Wäschetrockner gewalkt werden,dann kann man den Vorgang leichter kontrollieren.

varp = Kette

inslag = Schuss övre lagret = obere Lage

undre = undre

## Warmes Wollgewebe in Cord für den Winter

Bei kariertem Cord liegt das Karierte in einer unteren und einer oberen Lage, mit dem Effekt, dass man die Karos sowohl sehen als auch fühlen kann.

Bindung/Technik	Kariertes Cord 12 Schäfte und 12 Tritte (8 Schäfte und 8 Tritte) Kontermarsch empfohlen
Kette:	3-trädigt ullgarn (3-fädiges Wollgarn), Järbo svensk ull ca. 1800 m/kg Rhubarb Lemonade (JRL) 59006 April Sun (JAS) 59005 Northern Lighs (JNL) 59013 Vit ullboucle (Wollboucle weiß), svensk ull.se ca. 2000m/kg (B) Rauma finull (feine Wolle), ca. 1750 m/kg (norsk ull) brungul meliert (braungelb) 4129 (RBG) rosa meliert, 4138 (RR) Anschriften s. S. 64
Schuss:	wie in der Kette
Blatt:	30/10, 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet , bei rosa/weiße Cordstreifen 2 Fd. je Riet
Breite im Kamm:	55,3 cm
Fertige Breite:	ca. 44 cm
Schussdichte:	ca. 3 Sch./cm
Weblänge:	2 m
Fertige Länge:	165 cm
Anzahl Fäden:	188 Fd.
Kettlänge:	
Garnberechnung Kette/m	JRL 200 g, JAS 200 g, JNL 200 g, B 100 g
Garnberechnung für 2 m Schal	RBG 100 g, RR 100g

## Weben/Nachbehandlung

Webe einige cm, lasse 20 cm zwischen den Schals für die Fransen frei.

Fransen im Webstuhl zwirnen. Gewebe einweichen. Bei Handwäschesprogramm in der Maschine waschen (ca. 30 Grad, wenig oder gar nicht schleudern). Anschließend bei 40 Grad ca. 15 Minuten waschen. Die Stärke der Walkung kannst du selbst beeinflussen, gut wäre so stark, dass sich die Flottierungen auf der Rückseite fest ziehen, so dass sie nicht „abstehen“ und sich fest haken und reißen. Bei starker Hitze Dampf bügeln. Mit einer Bürste den Stoff flauschig bürsten.

Schussreihenfolge 1 Rapport (die Karos auf dem Bild sind unterschiedlich groß)

8 Sch. JNL Tritt 1-4

8 Sch. B Tritt 5-8, etwas fester anschlagen

8 Sch. JNL Tritt 1-4

8 Sch. RBG Tritt 1-4

8 Sch. JAS Tritt 1-4

8 Sch. B Tritt 9-12, etwas fester anschlagen

8 Sch. JAS Tritt 1-4

4 Sch. RBG Tritt 1-4

8 Sch. JRL Tritt 1-4

8 Sch. B Tritt 5-8, etwas fester anschlagen

8 Sch. JRL Tritt 1-4

4 Sch. RBG Tritt 1-4

Der Stoff eignet sich auch gut für eine Kinderdecke

Text unter dem Schärzettel/

Der Schärzettel zeigt einen Durchgang. Wiederhole die drei Karos einmal, lasse aber dabei die 4 braunen Fäden am Ende aus (rot markiert)

6 breite Streifen sollen entstehen. In der Mitte von jedem breiten Streifen befindet sich ein Cordstreifen in weiß/rose = 6 x.

Zwischen den einzelnen breiten Streifen befindet sich ein brauner Streifen = 5x

Text unter Skizze re./

\*Der nächste Durchgang mit 10 rosa Fd. beginnt auf Schaft 3 und 4.

12 Schäfte und 12 Tritte ermöglichen zwei verschiedene Cordstreifen.

Man kann den Schal mit 8 Schäfte und 8 Tritten weben, die Fäden auf Schaft 9-12 werden auf Schaft und Tritt 5-8 versetzt.

## Flickenteppich mit Ringen in „slarvtjäll“(Schleifen)

Streifen und Ringe ergeben die Form. Ein Kettfaden in einer abweichenden Farbe wandert über den Teppich, wie kleine Stiche.

Bindung/Technik	Leinwand mit „slarvtjäll“ 4 Schäfte und 2 Tritte
Kette:	Bommulsmattvarp (Baumwollkettgarn) 12/6 ca. 2950m/kg beige 44 und svart (schwarz) 522 Bockens garner, Holma-Helsingland
Schuss:	Hand gefärbte Baumwollflicken, ca. 2 cm breit
Blatt:	30/10, 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet = 3 Fd./cm
Leiste:	an jeder Seite zweimal 2 Fd. je Litze und Riet
Breite im Kamm:	84,7 cm
Fertige Breite:	ca. 82 cm
Schussdichte:	ca. 16 doppelt. Sch./10 cm
Anzahl Fäden:	258 Fd.
Garnberechnung Kette/m	ca. 85 g beige und 5 g schwarz
Garnberechnung Schuss/m	ca. 1,2 kg./m <sup>2</sup>

### Weben

Webe ca. 5 cm mit Flickern für die Befestigung des Breithalters.

Lies über Breithalter auf [www.vavmagasinet.se](http://www.vavmagasinet.se) im Artikel „Håll ut“ (Halte durch)

Am Anfang und am Ende 8 Sch. mit Baumwollkettgarn. Der ganze Teppich wird dann mit doppelten Flickern gewebt, benutze gerne zwei Teppichnadeln – von jeder Seite eine -, dann werden die Kanten am schönsten.

Am Anfang und am Ende des Teppichs eine Partie von 35 cm, auf der 11 „Slarvtjällsringe“ verteilt sind – s. Beschreibung und Diagramm rechts.

Danach wird die gestreifte Partie mit vier verschiedenen Farben gewebt; hellrosa, rosa, hellgelb und hellgrau. Jeder Streifen besteht aus 5-6 doppelt. Schuss und wird durch einem Sch. in rosarot getrennt (dieselbe Farbe wie in den „Slarvtjällsringen“). Der Schuss, der die Streifen trennt, wird am besten so gewebt, indem man einen einfachen Flickern ins offene Fach von beiden Seiten legt mit einer halbbreiten Flickern. Wickele den Flickern um das äußerste Kettfadenpaar und führe den Flickern zurück ins selbe Fach und lass sie auf der anderen Seite über einander liegen.

### Weben

#### Ringe in „Slarvtjäll“

Die „Slarvtjäll- Schleifen sind aus Flickern hergestellt, die 6 cm lang und 1,4cm breit sind. Damit möglichst wenig „Flickerkante“ entsteht, wird der Flickern zuerst mit den kurzen Seiten gegen die Mitte gefaltet und anschließend die Längsseiten gegen einander gefaltet. Die Schleife ist jetzt ca. 2 cm lang und 0,7 cm breit.

Die Schleifen werden unter 2 gehobene Kettfäden hinein gelegt oberhalb der schon gewebten Schussfäden.

Vor der ersten Reihe mit den Ringen werden 3 Sch. gewebt, zwischen den Reihen mit den Ringen wird ein Sch. gewebt und nach diesen Reihen 3 Sch.

Die Zahlen im Diagramm = gehobene Kettfäden

x = Slarvtjäll-Schleifen unterhalb 2 gehobenen Kettfäden

Jeder Ring wird wie folgt gewebt: Die Zahlen geben die Anzahl der gehobenen Kettfäden zwischen den „Slarvtjäll-Schleifen“ an.

x = „Slarvtjäll-Schleifen“ unterhalb 2 gehobenen Kettfäden

Als Abschluss des Teppichs werden Fransen gezwirnt. Während du die Fransen herstellst, entfernst du nach und nach die 3 anfänglichen Reihen aus Baumwollkettgarn.

Die Fransen enthalten je 10 Fäden, 8 Kettfäden + ein Faden der doppelten Länge.

S. 56

Patrone/Entwurf/Weben

Tuva Tovslid

### **Dünne Kinderdecke**

Eine weiche, leichte Decke. Webe gestreift mit verschiedenen Wollgarnen, Alpaka und Seide.

Die Qualität eignet sich auch für ein Tragetuch.

Bindung/Technik	Leinwand,	4 Schäfte und 2 Tritte
Kette:	Oblekt bomullsgarn (Baumwolle ungebleicht 8/2)	ca. 6840 m/kg
Schuss:	verschiedene Wollgarne, Alpaka und Seide	
Blatt:	80 /10, 1 Fd. je Litze und 1 Fd. je Riet = 8 Fd./cm	
Breite im Kamm:	80 cm	
Fertige Breite:	ca. 77 cm	
Schussdichte:	ca. 8 Sch./cm, einfacher Schuss	
Weblänge:	100 cm	
Fertige Länge:	ca. 90 cm	
Anzahl Fäden:	640 Fd.	
Kettlänge:		
Garnberechnung Kette/m	100 g	
Garnberechnung Schuss/m	ca. 100 g	

### Weben/Montage

Webe Streifen mit den Garnen, die du hast. Um den Charakter zu verstärken, kann Hand gesponnenes Garn oder mehrere zusammenlegte dünne Fäden eingewebt werden.

An beiden Enden Fransen lassen, ca. 8 cm.

12 -14 Fäden zusammenknoten.